



The Shepherd Color Company
We Brighten Lives

米国オハイオ州のシンシナティ市に本社拠点を置くシェパードカラーは、1930年にその地で操業以来、4代にわたるファミリー企業として約80年の永きにわたり、ハイパフォーマンス無機複合顔料(CICP)を世界50カ国以上の顧客の皆様様に提供してきました。

その品質の高さと供給安定性の両面でユーザーの高い評価をいただいております。無機複合顔料で世界のトップクラスのメーカーです。

マストーン	テイント (4:1)	品番	インデックス カラー ピグメント	赤外線反射型顔料 (Infrared Reflective Pigment)	総太陽光反射率	ヒートビルドアップ (温度上昇マストーン ヒートビルドアップ)	FDA認可	日本PL登録	BHS/WEEE認可	EN 71-3	AP (809)-1	CONEG	熱安定性	色褪度数(1~8)	平均粒子径 (ミクロン)	比重	使用対象樹脂		
																	塩ビ	ポリ オレフィン	ABS, エンブラ 各種
		Blue 211	CI Blue 36 CoCrAl	✓	29%	35°C			✓		✓		>800°C (1500°F)	8	0.8	4.6	✓	✓	✓
		Blue 214	CI Blue 28 CoAl	✓	28%	37°C	1		✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	0.9	4.1	✓	✓	✓
		Blue 385	CI Blue 28 CoAl	✓	28%	37°C	1	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	0.8	4.2	✓	✓	✓
		Blue 424	CI Blue 28 CoAl	✓	42%	31°C	1		✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.5	3.7	✓	✓	✓
		Green 187B	CI Blue 36 CoCrZnMgAl	✓	29%	33°C			✓		✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.2	4.8	✓	✓	✓
		Green 223	CI Green 50 CoNiZnTi	✓	25%	35°C	2	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.0	5.1	✓	✓	✓
		Green 410	CI Green 60 CoCrZnTi	✓	25%	34°C			✓		✓		>800°C (1500°F)	8	2.0	5.1	✓	✓	✓
		Green 260	CI Green 50 CoNiZnTi	✓	21%	36°C	2	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.2	5.2	✓	✓	✓
		Yellow 10P110	CI Yellow 53 NiSbTi	✓	69%	20°C	1 2	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.3	4.5	✓	✓	✓
		Yellow 10P225	CI Brown 24 CrSbTi	✓	63%	22°C	1 2	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	0.9	4.6	✓	✓	✓
		Yellow 10P270	CI Brown 24 CrSbTi	✓	60%	19°C	1 2	✓	✓	✓	✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.0	4.6	✓	✓	✓
		Brown 10P857	CI Brown 33 FeCrZnTi	✓	38%	25°C			✓		✓	✓	>800°C (1500°F)	8	1.1	4.9	✓	✓	✓
		Brown 10P835	CI Yellow 164 MnSbTi	✓	33%	28°C							>800°C (1500°F)	8	0.8	4.8	✓	✓	✓
		Brown 10P850	CI Yellow 164 MnSbTi	✓	35%	26°C			✓	✓	✓		>800°C (1500°F)	8	0.7	4.8	✓	✓	✓
		Black 10P922	CI Green 17 FeCr	✓	25%	26°C		✓	✓		✓		>800°C (1500°F)	8	1.4	5.2	✓	✓	✓
		Black 411A	CI Brown 29 FeCr	✓	25%	26°C			✓		✓		>800°C (1500°F)	8	1.0	5.2	✓	✓	✓
		Black 376A	CI Black 30 FeCrNiMn		13%	36°C			✓		✓		>800°C (1500°F)	8	1.1	5.3	✓	✓	✓
		Black 430	CI Black 28 CuCr		6%	41°C	1		✓		✓		>800°C (1500°F)	8	1.2	5.4		✓	✓
		Violet 11	CI Violet 16 Mn		15%	37°C	1		✓	✓		✓	275°C (525°F)	5	1.7	2.7		✓	
		Violet 92	CI Violet 14 Co		17%	39°C			✓	✓	✓	✓	600°C (1100°F)	6	2.0	3.8		✓	✓

上記代表的な品番の他、多種取り揃えております。詳しくは担当までお問い合わせください。



High
Performance



Inorganic
Pigments